

BROOKS 掲示板用クロス 施工要領書

<該当商品>

ニューマグネットクロス

<商品の特徴>

- ✓ 画鋏とマグネットでの掲示が可能な掲示板用クロスです。
- ✓ 表面の汚れは水、又は洗剤での拭き取りが可能です。
- ✓ 芯材は錆びない特殊鉄粉シートのため、屋外や水回りでも使用可能です。

<施工準備>

- ✓ 卷癖がついている場合は、広げて抑える等してカールを取り除いてください。

<下地調整>

- ✓ 下地の目地や段差は調整し、平滑に仕上げてください。

<接着剤塗布>

- ✓ 接着剤は下地側（壁側）に均一に塗布してください（向こうのり施工）。
- ✓ 接着剤は、エチレン酢ビ系ボンドにでんぷん系接着剤を 30%混合か、又はエチレン酢ビ系ボンドの原液を 1 割未満の水で伸ばしたものがおすすめです。
- ✓ 混合した接着剤に対して 3 割程度の水で希釈してください。
（エチレン酢ビ系ボンド原液の場合は 1 割未満）
- ✓ 接着剤の塗布量は $150\text{g}/\text{m}^2$ + 水が目安です。
- ✓ オープンタイムは 5～10 分程度が基本です。

<貼付け施工>

- ✓ スキージーやローラーで十分に圧着してください。
- ✓ ジョイントはつきつけ施工が基本です。
- ✓ MG-CRK のジョイントはリバーズ貼りをお願いします。
- ✓ おさまりが悪い場合、エチレン酢ビ系ボンドの原液にておさめてください。

<その他>

- ✓ 厚みがある分、通常の壁紙に比べるとジョイント部分は目立つ場合があります。
- ✓ 掲載見本と製品の色がロット差により若干異なる場合がございます